


Cintas Flexograficas E1915- E1920 Cushion Mount Plus Serie E” Microcanales (Sin burbujas) Easy Ficha Técnica



Descripción

Cintas de espuma de doble contacto que están conformadas por un adhesivo acrílico diferenciado en ambos lados. Las cintas están protegidas con un liner acanalado transparente.

Aplicaciones

Las cintas de montaje acolchada Serie “E” (plus) han sido diseñadas para trabajos de “Alta Calidad” para impresiones de **Combinaciones, Tramas y Medio Tonos.**

Los test de impresión y rendimiento en nuestros laboratorios han demostrado que con las cintas de microcanales **E1915 – E1920**, además de realizar excelentes impresiones, permite una fácil postura, reposición y remoción, además de sacar el aire atrapado en la plancha de Impresión. La alta recuperabilidad de la memoria permite impresiones a más alta velocidad para largos tirajes.

Instrucciones de Uso

1.- Cilindro y planchas de fotopolímeros (Clissé) deberán estar limpios y secos antes de ser aplicada la cinta. Es importante remover la suciedad y residuos de tintas y aceites de la superficie del cilindro, esto desarrollará una óptima adhesión.

Se recomienda limpiar con una mezcla **50% alcohol isopropílico 50% agua.**

2.- La uniformidad de la superficie de los cilindros y mangas es importante en la consistencia y desempeño de la cinta.

Grietas, ranuras, hendiduras y otras anomalías pueden hacer variar el nivel de adhesión.

Características

La siguiente información técnica debería ser considerada sólo representativa o típica, y no debería ser usada para propósito de especificación.

Propiedades	Modelo	Sistema Americano	Sistema Métrico
Espesor Cinta	E1915	15 mils	0,38 mm
	E1920	20 mils	0,50 mm
Espesor Liner	E1915	4 mils	0,10 mm
	E1920	4 mils	0,10 mm
Espesor Total	E1915	19 mils	0,48 mm
	E1920	24 mils	0,60 mm
Densidad	E1915	26 lb/Ft3	(416) kg/m ³
	E1920		
Medida de Rollos	E1915	18" x 25 yds	457 mm x 22,8 mts
	E1920		

Prueba de Adhesión

Adhesión al Peel ASTM-D3330		
Acero Inoxidable	oz/in	30
Cinta sin Liner	N/100mm	33
Adhesión al Peel ASTM-D3330		
Mangas Composita	oz/in	28
Cinta sin Liner	N/100mm	31
Adhesión al Peel ASTM-D3330		
Clissé Fotopolímero	oz/in	25
Cinta con Liner	N/100mm	28