

tesa® ACX^{plus} 7055

High Transparency



información producto

ACX^{plus} alta transparencia 1000 µm

tesa® ACX^{plus} 7055 es una cinta de acrílico transparente. Consiste en un sistema de acrílico de alto rendimiento y se caracteriza principalmente por su poder de unión, disipación de tensión y resistencia a diferentes temperaturas y a la intemperie.

Debido a la alta transparencia es especialmente adecuada para la unión de materiales transparentes y translúcidos tales como vidrio o acrílico.

El core de acrílico viscoso-elástico sólido compensa el diferente alargamiento térmico de las piezas unidas.

Main Application

Pegado de materiales transparentes y translúcidos en las siguientes industrias:

- Señalización
- Paneles de vidrio

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Technical Data

• Material de soporte	acrílico sólido	• Tipo de adhesivo	acrílico puro
• Color	transparente	• Elongación a la ruptura	1000 %
• Espesor total	1000 µm		

Adhesión sobre

• Acero (inicial)	15.0 N/cm	• Acero (después de 3 días)	24.0 N/cm
• Aluminio (inicial)	13.0 N/cm	• Aluminio (después de 3 días)	24.0 N/cm
• cristal (inicial)	16.0 N/cm	• cristal (después de 3 días)	24.0 N/cm
• PMMA (inicial)	13.0 N/cm	• PMMA (después de 3 días)	17.0 N/cm

Propiedades

• Resistencia a la temperatura (corto plazo)	200 °C	• Resistencia a los químicos	● ● ● ●
• Resistencia a la temperatura (largo plazo)	100 °C	• Resistencia a los plastificantes	● ●
• Tack	● ● ●	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	● ● ● ●
• Resistencia al envejecimiento (UV)	● ● ● ●	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C	● ● ●
• Resistencia a la humedad	● ● ● ●	• T- block	● ● ●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ● ● ● ● muy bueno ● ● ● bueno ● ● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07055>

tesa® ACX^{plus} 7055

High Transparency



información producto

Información adicional

PV 22 = PE liner de papel blanco marcado con tesa® ACX^{plus}.

PV 24 = liner de film azul.

Los valores de adherencia al vidrio no son parte de la especificación del producto.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07055>